

## PAINEL DE FACHADA ACH

150 mm Acústico com núcleo Lã de Rocha de alta densidade (tipo M)


### Perfil e Junta PF1



Perfil standard



Perfil microp perfurado



Perfil liso

### Descrição

Os painéis ACH são formados por duas chapas de aço, galvanizadas e lacadas ligadas por adesivo, com núcleo lã de rocha orgânica.

A face interna tem microp perfurações de 3 mm de diâmetro. Entre a face e o núcleo perfurado é colocado um véu de fibra de vidro. Para maior absorção de som pode ser fabricado sob consulta, painel com furação de 5 mm diâmetro.

Chapas em aço Galvanizado e Lacado (EN 10346) pode variar entre 0,5 e 1,0 mm. Sendo a espessura 0,5 mm utilizada como medida standard nos painéis ACH. Os revestimentos são aplicados em conformidade com o uso do painel: SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, de acordo com EN 10169. O revestimento standard utilizado nos painéis ACH é SP25. Painéis ACH podem ser fabricados com outros materiais a pedido, por exemplo: alumínio, aço inoxidável, cobre.

O núcleo de lã de rocha está em conformidade com a norma EN 13162.

### Aplicações

Os painéis ACH estão concebidos para a construção de coberturas e fachadas em grandes superfícies industriais e edifícios civis. Aplicação em edifícios onde seja necessário.

- Isolamento Térmico.
- Isolamento Acústico no interior de instalações industriais.
- Locais de fabricação.
- Locais onde a protecção ao fogo é um requisito importante.
- Espaços incombustíveis : Garagens.
- Armazéns de substâncias perigosas.
- Edifícios para habitação e escritórios.

### Vantagem

Painel fabricado em contínuo, facilidade e rapidez de montagem, uniformidade qualidade de acabamentos e suas certificações.

### Dimensões, pesos e características térmicas

Espessura mm	Largura mm	Comp. máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m <sup>2</sup>	Coef. Trans. Térmica W/m <sup>2</sup> K
150	1.150	12,00	M	25,4	0,261

### Desempenho acústico\*

R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB(A))	a <sub>w</sub>
≥ 37,0	≥ 36,2	0,80

\*Consultar as certificações do fabricante.

### Reacção ao fogo

Classificados A2-s1- d0 segundo EN-13501-1.

### Resistência ao fogo

Propriedade não declarada (PND).

### Temperatura limite de uso da água e do comportamento

- Aplicações desde -40°C hasta +180°C.
- Não hidrófilo

\*Temperaturas máximas pontuais, estando garantidas as propriedades do Painel a 100°C em contínuo.

### Propriedades mecânicas de Flexão

Tabela sobrecarga biapoiado.

Sobrecarga kg/m <sup>2</sup>	30	60	80	100	120	150	200
Luz (m)	* Sob consulta , assistência técnica ACH.						

Seta L/180. Coeficiente segurança: 1,8.

### Certificações do produto

Certificado de conformidade 2.1 de acordo com a EN 10204.