




## PAINEL DE COBERTURA COM 5 ONDAS ACH

Núcleo Lã de Rocha de baixa densidade (tipo M)

### Perfil e Junta P5G



### Descrição

Os painéis ACH são formados por duas chapas de aço, galvanizadas e lacadas ligadas por adesivo, com núcleo lã de rocha orgânica. Chapas em aço Galvanizado e Lacado (EN 10346) pode variar entre 0,5 e 1,0 mm. Sendo a espessura 0,5 mm utilizada como medida standard nos painéis ACH. Os revestimentos são aplicados em conformidade com o uso do painel: SP25, PVDF25, PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMA55, HPS200, de acordo com EN 10169. O revestimento standard utilizado nos painéis ACH é SP25. Painéis ACH podem ser fabricados com outros materiais a pedido, por exemplo: alumínio, aço inoxidável, cobre. O núcleo de lã de rocha está em conformidade com a norma EN 13162.

### Aplicações

Os painéis ACH estão concebidos para a construção de coberturas e fachadas em grandes superfícies industriais e edifícios civis. Aplicação em edifícios onde seja necessário

- Isolamento Térmico.
- Isolamento Acústico no interior de instalações industriais.
- Locais de fabricação.
- Locais onde a protecção ao fogo é um requisito importante.
- Espaços incombustíveis : Garagens.
- Armazéns de substâncias perigosas.
- Edifícios para habitação e escritórios.

### Vantagem

Painel fabricado em contínuo, facilidade e rapidez de montagem, uniformidade qualidade de acabamentos e suas certificações.

### Dimensões, pesos e características térmicas

Espessura mm	Largura mm	Compr. máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m <sup>2</sup>	"U" W/m <sup>2</sup> K
60	1.000	8,00	M	16,7	0,561

### Desempenho acústico\*

R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB(A))
≥33	≥32,5

\* Consultar as certificações do fabricante.

### Reacção ao fogo

Classificados A2-s1- d0 segundo EN-13501-1  
Classificados Broof (t3) segundo Decisión 2006/600/CE.

### Resistência ao fogo

REI60 Classificação segundo EN-13501-2

### Temperatura limite de uso da água e do comportamento

- Aplicaciones desde -40°C hasta +180°C.  
- No hidrófilo.

\*Temperaturas máximas pontuais, estando garantidas as propriedades do Painel a 100°C em contínuo.

### Propriedades mecânicas de Flexão

Tabela sobrecarga biapoiado.

Sobrecarga kg/m <sup>2</sup>	80	100	120	150	200
Luz (m)	4,40	3,75	3,10	2,80	2,25

Seta L/200. Coeficiente Segurança: 1,8.

### Certificações do produto

Certificado de conformidade de acordo com a EN 14509.